



## STUCCO PER ESTERNO C120 GRIGIO

### Descrizione del prodotto

Premiscelato cementizio monocomponente in polvere disponibile nelle colorazioni grigio e bianco ad alta adesione, flessibilità e veloce essiccazione, molto modellabile pur non colando a grossi spessori in unica mano.

### Applicazioni

Il prodotto, per le sue caratteristiche, è adatto alla ricostruzione di cornicioni, spigoli e murature in genere, rasante di punti soggetti a dilatazioni come accoppiamenti cartongesso-muratura, sigillature di fughe ecc.

### Dati tecnici

Prova	Unità di misura	Valore
Massa volumica (UNI 8995)	g/cm <sup>3</sup>	1,56
Granulometria	mm	≤ 0,315
Tempo di vita impasto	min	15
Tempo di presa	min	20 - 30
Acqua d'impasto	%	24
Resistenza a compressione media (28 gg.)	MPa	15,0
Resistenza a flessione media (28 gg.)	MPa	5,0
Temperatura di applicazione	°C	5° - 30°

### Precauzioni

- Non applicare su supporti inconsistenti, polverosi o degradati.
- Non applicare con temperature inferiori a +5° o superiori a +30°.
- Non applicare su supporti gelati o bagnati.
- Non applicare in presenza di forte sole o con minacce di pioggia oppure con elevata ventosità.
- Supporti molto assorbenti vanno prima trattati con specifici prodotti che limitano l'assorbimento del supporto.
- Stoccare il prodotto in luogo asciutto per un tempo non superiore a 6 mesi dal lotto di produzione.

### Avvertenze

Non mescolare il prodotto con altre sostanze, non applicarlo su supporti inconsistenti, polverosi o degradati. Evitare forti sbalzi termici durante la fase di presa; il prodotto va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non utilizzare il prodotto con temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C.

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificarne l'idoneità nell'impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall'uso. La Ditta si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

